

コンクリート強度試験成績書

平成 10 年 8 月 4 日

殿

|         |                |      |      |               |              |
|---------|----------------|------|------|---------------|--------------|
| 工 事 名 称 | [Redacted]     |      |      |               |              |
| 打込箇所    | 基礎             |      |      |               |              |
| 呼 び 方   | コンクリートの種類による記号 | 呼び強度 | スランプ | 粗骨材の最大寸法による記号 | セメントの種類による記号 |
|         | 普通             | 21   | 15   | 25            | N            |

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 指 事 | 定 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 採 取 月 日 | 試 験 月 日 | 材 齢 (日) | 番 号 | スランプ (cm) | 空 気 量 (%) | 質 量 (kg) | 最大荷重 (kN) | 強 度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 平均強度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 摘 要           |
|---------|---------|---------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 7/ 2    | 7/ 9    | 7       | 1   | 15.5      | 5.0       | 3.61     | 156       | 19.9                     | 19.5                      | CT=26<br>標準養生 |
|         |         |         | 2   |           |           | 3.60     | 145       | 18.5                     |                           |               |
|         |         |         | 3   |           |           | 3.62     | 157       | 20.0                     |                           |               |
| 7/ 2    | 7/ 9    | 7       | 1   | 15.5      | 5.0       | 3.61     | 162       | 20.6                     | 20.0                      | CT=26<br>現場水中 |
|         |         |         | 2   |           |           | 3.62     | 156       | 19.9                     |                           |               |
|         |         |         | 3   |           |           | 3.60     | 153       | 19.5                     |                           |               |
| 7/ 2    | 7/15    | 13      | 1   | 15.5      | 5.0       | 3.58     | 173       | 22.0                     | 22.5                      | CT=26<br>現場水中 |
|         |         |         | 2   |           |           | 3.58     | 173       | 22.0                     |                           |               |
|         |         |         | 3   |           |           | 3.57     | 185       | 23.6                     |                           |               |
|         |         |         |     |           |           |          |           |                          |                           |               |
|         |         |         |     |           |           |          |           |                          |                           |               |

備 考 供試体寸法 φ10x20

|       |      |       |            |
|-------|------|-------|------------|
| 立 会 者 | ナガムラ | 担 当 者 | [Redacted] |
|-------|------|-------|------------|