

コンクリート強度試験成績書

平成 10 年 8 月 4 日

■■■■■■■■■■ 殿

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

工 名	■■■■■■■■■■
事 称	■■■■■■■■■■

打込箇所	基礎
------	----

呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	21	15	25	N

指 定 項	
-------	--

採 取 月 日	試 験 月 日	材 齢 (日)	番 号	スランプ (cm)	空気量 (%)	質 量 (kg)	最大荷重 (kN)	強 度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
7/ 2	8/ 4	33	1	15.5	5.0	3.61	207	26.4	26.3	CT=26
			2			3.60	200	25.5		標準養生
			3			3.64	211	26.9		
7/ 2	7/30	28	1	15.5	5.0	3.59	218	27.8	27.6	CT=26
			2			3.60	217	27.6		現場水中
			3			3.62	216	27.5		

備 考	供試体寸法 ϕ10x20
-----	-----------------

立 会 者	ナガムラ	担 当 者	■■■■■■■■■■
-------	------	-------	------------